

ГОСТ 28844—90

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПОКРЫТИЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ
УПРОЧНЯЮЩИЕ
И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Издание официальное

БЗ 6—2004

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПОКРЫТИЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ УПРОЧНЯЮЩИЕ
И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ**

Общие требования

**ГОСТ
28844—90**

Thermal sprayed coatings for strengthening
and reduction. General requirements

МКС 25.220.40
ОКСТУ 0009

Дата введения **01.01.92**

Настоящий стандарт распространяется на газотермические покрытия, предназначенные для упрочнения вновь изготавливаемых и восстановления деталей и изделий машиностроительного назначения, и устанавливает общие требования к поверхности основного металла (детали, изделия), применяемым материалам и покрытиям.

Требования распространяются на газотермические покрытия, напыляемые газопламенным, плазменным, электродуговым методами.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ

1.1. В зависимости от назначения газотермические покрытия могут быть однослойные или многослойные, состоящие из двух или более последовательно напыленных слоев, отличающихся по составу.

1.2. Покрытия в зависимости от метода напыления подразделяют на разновидности (виды): газопламенные (Пл), плазменные (П), электродуговые (Э).

1.3. В обозначении покрытий, получаемых газотермическим напылением, указывают:

1 — обозначение метода напыления покрытия;

2 — вид покрытия;

3 — обозначение марки напыляемого материала по нормативно-технической документации, в том числе каждого слоя многослойного покрытия;

4 — толщину покрытия в мм;

5 — вид обработки покрытия.

1.4. В зависимости от вида дополнительной обработки покрытия подразделяют по виду обработки (см. табл. 1):

Т а б л и ц а 1

Вид обработки	Дополнительная обработка покрытий
1	Без дополнительной обработки
2	Нанесение лакокрасочного или полимерного покрытия
3	Пластическая деформация
4	Термообработка
5	Пропитка
6	Химико-термическая обработка
7	Механическая обработка (шлифование, точение, фрезерование, строгание, хонингование, сверление, слесарная опиловка, шабрение, анодно-механическая и электроискровая обработка)

С. 2 ГОСТ 28844—90

1.5. Схема записи обозначения газотермических покрытий принимается следующая:

$$\text{Покрытие} \frac{\text{XXX}}{1} \frac{\text{XX}}{2} \frac{\text{XXXXX}}{3} \frac{\text{XXX}}{4} \frac{-X}{5} \quad (\text{См. п. 1.3}).$$

Например, покрытие, наносимое газотермическим напылением, плазменное, из оксида алюминия, толщиной 0,12 мм и подвергаемое пропитке, обозначают:

$$\text{Покрытие ГТН.П.Г-00.0,12—5.}$$

Покрытие, наносимое газотермическим напылением, газопламенное, из порошка на никелевой основе ПГ-12Н—02, толщиной 0,5 мм, подвергаемое термической обработке, обозначают:

$$\text{Покрытие ГТН.Пл.ПГ-12Н—02.0,5—4.}$$

1.6. В обозначении многослойных покрытий, состоящих из нескольких различных материалов, указывают материал слоев и толщину в порядке их напыления.

Например, покрытие, наносимое газотермическим напылением, плазменное, из порошка на никелевой основе ПС-12НВК—01, толщиной 2 мм, по подслою композиционного порошка ПТ-НА—01, толщиной 0,15 мм, с последующим шлифованием, обозначают:

$$\text{Покрытие ГТН.П.ПТ-НА—01.0,15 + ПС-12НВК—01.2,00—7.}$$

1.7. В обозначении покрытий, напыляемых из механической смеси различных порошков, в скобках указывают напыляемую смесь — процент первого компонента, марку (обозначение материала) порошка (проволоки), плюс процент следующего компонента, марку порошка (проволоки), скобка закрывается.

Например, покрытие, наносимое газотермическим напылением, плазменное, из механической смеси 35 % карбида вольфрама и 65 % никельхромборкремниевого сплава СНГН-55, толщиной 0,8 мм, с последующим шлифованием, обозначают:

$$\text{Покрытие ГТН.П.(35.WC + 65.СНГН-55).0,80—7.}$$

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛУ ДЕТАЛЕЙ (ИЗДЕЛИЙ)

2.1. Детали, предназначенные для газотермического напыления, должны быть изготовлены в соответствии с требованиями конструкторской документации с учетом толщины газотермического покрытия и не должны иметь глубоких отверстий и узких зазоров. Отношение диаметра или ширины к глубине должно быть не менее 2.

2.2. Форма деталей должна позволять производить напыление покрытия под углом 60—90° к поверхности детали. При напылении труднодоступных мест на детали допускается уменьшать угол до 45°.

2.3. Твердость поверхности деталей, подлежащих восстановлению газотермическим напылением, не должна быть более 50 НРС₃. В обоснованных случаях при восстановлении деталей возможно проводить нормализацию запыленных деталей.

2.4. Радиусы закруглений на острых кромках поверхности детали должны быть не менее 1 мм.

2.5. На поверхностях деталей, предназначенных для напыления, не должно быть сварочных брызг, раковин, трещин, остатков флюсов, заусенцев, окалины, прижогов, ржавчины, обнаруживаемых визуально без применения увеличительных средств.

2.6. Во избежание возникновения контактной коррозии между материалами детали, подслоя и покрытия допустимы сочетания материалов при напылении в соответствии с ГОСТ 9.005.

2.7. Отверстия на поверхности деталей, не подлежащие напылению, должны быть изолированы винтами или заглушками.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

3.1. Требования к порошкам и проволокам, используемым для напыления покрытий

3.1.1. Перечень порошков и проволок для газотермического напыления и их рекомендуемое назначение приведены в приложениях 1 и 2.

3.1.2. Порошки и проволоки, используемые при технологическом процессе напыления, долж-

ны пройти входной контроль и соответствовать нормативно-технической документации на применяемый материал.

3.1.3. Порошки должны соответствовать паспортным данным по гранулометрическому, химическому составу и физико-химическим свойствам. Материалы должны храниться в соответствии с нормативно-технической документацией на каждый конкретный материал.

3.1.4. Перед напылением все порошки просушивают при температуре 120 °С—200 °С, а порошки оксидов при температуре 600 °С—1100 °С.

Конкретные значения гранулометрического состава порошков устанавливают в зависимости от способа (плазменный, газоплазменный) напыления покрытий, а также конструктивных и технологических особенностей изделий и требований к покрытию.

3.1.5. Проволока для напыления должна быть чистой и гладкой без видимых невооруженным глазом следов коррозии, вмятин, резких перегибов, заусенцев и расслоений. Допустимы дефекты проволоки, не влияющие на стабильность работы оборудования и технологический процесс напыления.

3.1.6. При необходимости проволока перед распылением должна быть расконсервирована по ГОСТ 9.014 или обезжирена моющими средствами или органическими растворителями по ГОСТ 9.402. Применяемые моющие растворы не должны вызывать травление и коррозию проволоки.

3.2. Требования к материалам для струйно-абразивной обработки

3.2.1. Для струйно-абразивной обработки деталей и изделий используют острогранные сухие без следов масла, грязи, ржавчины, смолистых загрязнений, абразивные материалы.

3.2.2. В качестве абразива можно использовать металлическую колотую дробь ДСК и ДЧК (стальную, чугунную) номеров 01; 02; 03; 05; 08; 1; 1,4 по ГОСТ 11964, карбид кремния и электрокорунд зернистостью 40, 50, 63, 80, 100, 125, 150 по ГОСТ 3647 или эльбор (нитрид бора) зернистостью 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160. Металлическую дробь не следует использовать при обработке деталей, изготовленных из материалов с высокой вязкостью и твердостью более 40 HRC₉.

3.3. Требования к газам

3.3.1. В качестве рабочих газов при напылении покрытий можно использовать газы: азот технический или особой чистоты по ГОСТ 9293, аргон по ГОСТ 10157, аммиак жидкий по ГОСТ 6221, ацетилен по ГОСТ 5457, водород технический по ГОСТ 3022, гелий, кислород по ГОСТ 5583, пропан-бутан по ГОСТ 20448, углекислый газ по ГОСТ 8050, сжатый воздух по ГОСТ 17433 или их смеси.

3.3.2. Сжатый воздух, предназначенный для струйно-абразивной обработки деталей и напыления покрытий, должен соответствовать нечетному или нулевому классу загрязненности, но не выше 9-го класса по ГОСТ 17433.

Методы измерения загрязненности сжатого воздуха — по ГОСТ 24484.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОТЕРМИЧЕСКОМУ НАПЫЛЕНИЮ

4.1. Подготовку поверхностей деталей к напылению, хранению и транспортированию подготовленных деталей необходимо проводить в помещении при температуре воздуха не ниже 16 °С и относительной влажности не выше 75 %. Наличие в воздухе коррозионно-активных веществ, вызывающих коррозию деталей, не допускается.


4.2. Перед струйно-абразивной обработкой поверхности деталей должны быть обезжирены моющими составами или органическими растворителями по ГОСТ 9.402 и ГОСТ 9.305. Детали из пористых материалов перед обезжириванием, в случае необходимости, подвергают термическому обжигу.

Степень обезжиривания поверхности деталей должна соответствовать первой по ГОСТ 9.402.

4.3. Предварительная подготовка поверхности детали, изделия (основного металла) к напылению, а также сам процесс напыления, может предусматривать выполнение целого ряда операций (табл. 2). Обязательность выполнения каждой операции определяют в зависимости от материала детали, его геометрии, назначения покрытия и указывают в нормативно-технической документации.

4.4. При напылении покрытий большой толщины (более 1,0 мм), подвергаемых высоким нагрузкам или в обоснованных случаях, возможна специальная механическая обработка основного металла вместо струйно-абразивной (насечка, накатка, рваная резьба, электроискровая обработка и т. п.).

4.5. Перед напылением поверхность деталей необходимо подвергнуть струйно-абразивной обработке.



4.6. Поверхности деталей, не предназначенные к напылению, должны быть защищены экранами или накладками, а отверстия изолированы винтами или заглушками от воздействия абразивного материала при подготовке поверхности струйно-абразивным методом и от напыления.

Обрабатываемая струйно-абразивным методом поверхность должна быть больше зоны напыления в соответствии с технологическими требованиями.

4.7. Струйно-абразивную обработку проводят при давлении сжатого воздуха 0,2—0,57 МПа (2—6 атм) в зависимости от материала и толщины детали.

4.8. Расстояние от среза сопла струйно-абразивного пистолета до обрабатываемой поверхности должно быть 90—150 мм, угол наклона 45—90°.

4.9. После струйно-абразивной обработки поверхность деталей должна быть обдута сжатым воздухом не ниже первого класса загрязненности по ГОСТ 17433.

4.10. Параметры шероховатости R_z поверхностей деталей, подготовленных под напыление, должны соответствовать значениям от 20 до 160 мкм по ГОСТ 2789. В обоснованных случаях могут устанавливаться и другие значения шероховатости поверхности.

4.11. Промежуток времени между струйно-абразивной обработкой или другими видами обработки, для придания шероховатости и активации поверхности, до напыления покрытий должен быть минимальным — составлять не более 3 ч и устанавливаться в зависимости от категории размещения деталей по ГОСТ 15150 в нормативно-технической документации на конкретное изделие.

4.12. Угол наклона напыляющего устройства к поверхности напыления должен быть не менее 45°.

4.13. Дистанция напыления должна быть от 50 до 250 мм в зависимости от способа газотермического напыления, размеров, формы, материала деталей и материала напыления.

4.14. При механизированном способе напыления (газопламенном, плазменном, электродуговом) покрытия наносят параллельными перекрывающимися полосами, со смещением начального положения напыляющего устройства на расстояние, обеспечивающее минимальную разнотолщинность слоя, до заданного значения толщины покрытия.

При ручном способе напыления каждый слой напыляют перекрывающимися параллельными полосами. Величина перекрытия должна составлять одну треть от полосы напыления. Для умень-

шения разнотолщинности покрытия каждый последующий слой наносится перпендикулярно к полосам напыления предыдущего.

Толщина каждого слоя напыления за один проход должна быть не более 0,15 мм.

4.15. Для увеличения прочности сцепления покрытия с основным металлом детали проводят напыление подслоя.

Толщина подслоя при газотермическом напылении должна быть не менее 0,15 мм.

4.16. Максимально допустимая толщина напыленного покрытия при упрочнении и восстановлении поверхностей деталей не должна превышать:

- для плазменных покрытий: металлических — 2,5 мм, керамических — 1,0 мм;
- для газопламенных покрытий — 1,5 мм;
- для газопламенных покрытий с последующим оплавлением — 4,0 мм;
- для детонационных покрытий — 2,0 мм;
- для электродуговых покрытий — 3,0 мм.

4.17. При напылении покрытий температура деталей не должна превышать 200 °С—300 °С, а температура термообработанных и упрочненных деталей не более 100 °С.

Для охлаждения деталей от перегрева (в случае напыления покрытий толщиной более 0,75 мм и деталей небольших размеров) их необходимо обдувать сжатым воздухом, инертным газом или применить другую охлаждающую среду со стороны поверхности, обратной поверхности напыления.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ

5.1. Покрытие должно быть равномерным по толщине, сплошным, без частиц нерасплавленного материала, без трещин, отслоений (вздутий), сколов и следов местной коррозии. Цветовую гамму покрытия в случае необходимости указывают в нормативно-технической документации на конкретные детали или изделия.

5.2. Толщина, прочность сцепления, пористость, твердость (микро- и макротвердость), износостойкость, жаростойкость, термостойкость, коррозионная стойкость, шероховатость упрочняющих и восстанавливающих покрытий устанавливается в нормативно-технической документации на конкретное изделие.

5.3. Контроль качества покрытий по показателям п. 5.2 должен проводиться на готовых деталях (изделиях) или образцах-свидетелях, изготовленных из того же материала, с такими же свойствами, что и деталь, при тех же параметрах технологического процесса подготовки поверхности детали и напыления покрытия, что и контролируемая деталь (изделие).

5.4. Толщину покрытия на деталях необходимо устанавливать с учетом допуска на механическую обработку (точение, шлифование, полирование и т. п.) для обеспечения необходимых размеров и чистоты обработки поверхности.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Внешний вид покрытия контролируют визуально на 100 % деталей по п. 5.1. Контроль проводят на рабочих местах с освещенностью не менее 300 лк при освещении люминесцентными лампами и не менее 150 лк при освещении лампами накаливания. Необходимость использования оптических приборов для оценки внешнего вида указывают в нормативно-технической документации на изделие с покрытием.

6.2. Толщину напыленного покрытия измеряют универсальным или специальным измерительным инструментом по базовым точкам на поверхности детали после напыления и (или) механической обработки.

Толщину покрытий на изделиях из чугуна, углеродистой и низкоуглеродистой стали, с большой площадью поверхности, контролируют по ГОСТ 9.304.

Для деталей сложной конфигурации, где невозможно использование измерительного инструмента, рекомендуется толщину покрытия контролировать металлографическим методом на образцах-свидетелях по ГОСТ 9.304.

6.3. Микротвердость покрытий определяют по ГОСТ 9450, а твердость по Виккерсу — по ГОСТ 2999.

6.4. Износостойкость покрытий определяют по ГОСТ 17367.

6.5. Пористость покрытий определяют методом гидростатического взвешивания по ГОСТ 18898 и ГОСТ 9.304.

С. 6 ГОСТ 28844—90

6.6. Прочность сцепления покрытия с основным металлом (деталью) на отрыв, определяют клеевым методом по ГОСТ 9.304 или штифтовым методом на образцах-свидетелях.

6.7. Испытания покрытий на коррозионную стойкость определяют по ГОСТ 9.308 или другим методом ускоренных испытаний.

6.8. Специальные свойства покрытий в зависимости от их назначения следует контролировать по стандартам и методикам, оговоренным в нормативно-технической документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРОШКОВ ДЛЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ

Т а б л и ц а 3

Наименование материала	Марка материала	Обозначение НТД	Назначение покрытий: защита от износа — 1; защита от коррозии — 2; жаростойкость — 3; теплозащита — 4; восстановление — 5; подслой — 6; специальные свойства — 7
Алюминий	АСД-Т		2, 5
	ПАД	ТУ 48—01—82	2, 5
	АСД-2	ТУ 6—02—848	1, 2, 5, 7
Вольфрам	ПВП-1, ПВП-2	ТУ 48—19—71	3, 6
Кобальт	ПК-1, ПК-2	ГОСТ 9721	5
Медь	ПМС-В, ПМС-Ву	ГОСТ 4960	7, 6
Молибден		ТУ 88УССР147.016	1, 3, 6
Никель	ПНЭ1, ПНЭ2	ГОСТ 9722	2, 5, 6
Титан	ПТС	ТУ 15—1958	5
Хром	ПХ1, ПХ2	ТУ 14—274	1, 2
Нихром	ПХ20Н80	ГОСТ 13084	3, 6
Никельхромборкрем- ниевые самофлюсующие- ся сплавы	ПГ-СР2, ПГ-СР3	ГОСТ 21448	1, 2, 3
	ПГ-СР4		1, 2, 3
	СНГН-50	ТУ 48—19—212	1, 2
	СНГН-55		1, 2
	СНГН-60		1, 2
	ПГ-Ж 14	ТУ 19 4206—139	1, 5
	ПГ-10Н-01,	ТУ 48—19—383	1, 2, 5
	ПГ-10Н-02,		1, 2, 5
	ПГ-12Н-01,		1, 2
	ПГ-12Н-02,		1, 2
	ПГ-12Н-03,		1, 2, 5, 6
	ПГ-19Н-01		1, 2, 5, 6
	ИПФ-1	ТУ 48—19—142	1
	ПН80Х13С2Р	ТУ 14—1—3785	1, 2, 7
	ПН77Х15С3Р2		1, 2, 7
	ПН73Х16С3Р3		1, 2, 7
ПН7СХ17С4Р4	ТУ 14—1—3784	1, 2, 7	
ПН65Х25С3Р3		1, 2, 7	
ПН68Х21С5Р		1, 2, 7	
Никельборкремние- вые сплавы	ПГ-АН7	ТУ ИЭС 316	1
	НПЧ-1, НПЧ-2	ТУ 48—19—40	1
	НПЧ-3		1
	ПГ-10Н-03	ТУ 48—19—383	1, 2, 5, 6
	ПГ-10Н-04		1, 2, 6

Наименование материала	Марка материала	Обозначение НТД	Назначение покрытий: защита от износа — 1; защита от коррозии — 2; жаростойкость — 3; теплозащита — 4; восстановление — 5; подслой — 6; специальные свойства — 7
Никельалюминиевые сплавы	ПН70Ю30 ПН85Ю15	ТУ 14—1—3282	1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5
Никельтитановые сплавы	ПН55Т45 ПН12Т88	ТУ 14—1—3282	1, 2, 5 1, 2, 5
Кобальтовый сплав	ПГ-10К—01	ТУ 48—4206—156	1, 2, 3, 4, 5
Стали высоколегированные	ПР-Х18Н9 ПР-Х23Н28М3ДЗТ ВТН-26 ХТН-23 ФТВ-69 ХВС-3 ХВС-7	ГОСТ 14086 ТУ 14—127—171	1, 2 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2
Чугун высоколегированный	ПР-Н17Д7СХ ПР-4Ю220Г ПГ-С27 ПГ-С1, ПГ ПГ-ФБХ6—2	ТУ 14—127—204 ГОСТ 21448	1, 2 1, 2, 3 1 1 1
Бронза	БрА-10 Бр0Ф-8—0,3 Бр0Ф-10—1 ПР-19М-01	ТУ ИЭС 316 ТУ 48—4206—156	1, 5 1, 5 1, 5 1, 5
Алюминиевые сплавы	САС-1 САС-2	ТУ 48—21—447	5 5
Ti-Al сплав	ПТ651-035	ТУ 14—1—3282	3, 5
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОРОШКИ			
Никелевые сплавы	ПТ-НА-01 ПТ-19 НВК-01 ПТ-19Н-01 ПНА-75, ПНА—80 ПНА-95	ТУ 48—19—383 ТУ 48—3—92/0	6 1, 2 1, 2, 5, 6 3, 5 3, 5, 6
Нихром-алюминий	ПН74Х191—05-К ПН62Х161—020-К	ТУ 174—10	2, 3, 5, 6 2, 3
Карбид вольфрама-никель	ВНП-15 ПКВН-20, ПКВН-30, ПКВН-40, ПКВН-50	ТУ 01—1996 ТУ 48—3—107/0	1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2
Никель-графит	ПНГ-80	ТУ 48—3—93/0	7
Никелевый самофлюсующийся карбид вольфрама	ВСНГН-80 ВСНГН ПС-10НВК-01 ПС-12НВК-01 ВСНГН-88 ВК-25 КХН-30, КХН-15	ТУ 48—19—214 ТУ 48—4206—156 ТУ 48—19—213 ТУ 48—19—381	1, 2 1, 2 1, 2, 5, 6 1, 5, 6 1, 5 1, 2 1
ОКСИДЫ			
Оксид алюминия	Г-0, Г-00	ГОСТ 6912.2	1, 2, 4
Электрокорунд	23А, 24А 14А, 15А	ОСТ 2—МТ793 ОСТ 2—МТ715	1, 2, 4 1, 2, 4, 7

Наименование материала	Марка материала	Обозначение НТД	Назначение покрытий: защита от износа — 1; защита от коррозии — 2; жаростойкость — 3; теплозащита — 4; восстановление — 5; подслой — 6; специальные свойства — 7
Диоксид циркония	ПЦП-40, ПЦП-63	ТУ 14—8—88	4
	ПЦП-71, ПЦП-90		4
	ПЦП-100		4
Шпинель	ПШП, ПШПК	ТУ 14—8—306	5
	ПШНШ	ТУ 14—8—85	5
Оксид хрома	ОХН	ТУ 113—12—11/020	1, 2
	ПАВН-23	ТУ 48—3—106/0	1
	ПДЦН-20	ТУ 48—3—104/0	1
	ПДЦН-40		1
	ПДЦН-60		1
ТУГОПЛАВКИЕ БЕСКИСЛОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ			
Карбид хрома	—	Т 48—42—34	1
Карбид титана	КТ	ТУ 88УССР147.012	1
Карбид хрома-оксид алюминия	ХА-1к, ХА-1М		1, 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВОЛОК ДЛЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ

Т а б л и ц а 4

Наименование материала	Марка материала	Обозначение стандарта и НТД	Назначение покрытий: защита от износа — 1; защита от коррозии — 2; жаростойкость — 3; теплозащита — 4; восстановление — 5; подслои — 6; специальные свойства — 7
Сталь наплавочная	Нп-Х20Н80Т	ГОСТ 10543	1, 2, 3, 4, 5
	Нп-65Г	ГОСТ 10543	1, 5
	Нп-30Х13	ГОСТ 10543	1
	Нп-40Х13	ГОСТ 10543	1, 5
	Нп-105Х	ГОСТ 10543	1, 5
	Нп-12Х18НТ	ГОСТ 10543	1, 5
	Сталь сварочная	Св-10Х17Т	ГОСТ 2246
Св-13Х25Т		ГОСТ 2246	1
Св-20Х13		ГОСТ 2246	1, 2, 5
Св-06Х19Н9Т		ГОСТ 2246	1, 2, 3, 4, 5
Сталь нержавеющая	ОХ18Н10Т	ГОСТ 18143	1
Сталь инструментальная	У8Г	ГОСТ 1435	1, 5
	У12, У12А	ГОСТ 1435	1, 5
	65ГА	ГОСТ 1071	1, 5
Бронза	БрАМц9—2	ГОСТ 16130	1, 2, 5, 7
	БрАЖМц10—3—1,5	ГОСТ 16160	1, 2, 5, 7
	Бр0Ф6,5—0,15	ГОСТ 16130	1, 2, 5

Наименование материала	Марка материала	Обозначение стандарта и НТД	Назначение покрытий: защита от износа — 1; защита от коррозии — 2; жаростойкость — 3; теплозащита — 4; восстановление — 5; подслои — 6; специальные свойства — 7
Молибден Алюминий	МЧ-1 СвА97, СвА5 АМ, АПТ, ПТ	ГОСТ 18905 ГОСТ 7871 ТУ 16.1271—088	1 2 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам**
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3566**
- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 9.005—72	2.6
ГОСТ 9.014—78	3.1.6
ГОСТ 9.304—87	6.2, 6.5, 6.6
ГОСТ 9.305—84	4.2
ГОСТ 9.308—85	6.7
ГОСТ 9.402—80	3.1.6, 4.2
ГОСТ 1071—81	Приложение 2
ГОСТ 1435—99	Приложение 2
ГОСТ 2246—70	Приложение 2
ГОСТ 2789—73	4.10
ГОСТ 2999—75	6.3
ГОСТ 3022—80	3.3.1
ГОСТ 3647—80	3.2.2
ГОСТ 4960—75	Приложение 1
ГОСТ 5457—75	3.3.1
ГОСТ 5583—78	3.3.1
ГОСТ 6221—90	3.3.1
ГОСТ 6912.2—93	Приложение 1
ГОСТ 7871—75	Приложение 2
ГОСТ 8050—85	3.3.1
ГОСТ 9293—74	3.3.1
ГОСТ 9450—76	6.3
ГОСТ 9721—79	Приложение 1
ГОСТ 9722—97	Приложение 1
ГОСТ 10157—79	3.3.1
ГОСТ 10543—98	Приложение 2
ГОСТ 11964—81	3.2.2
ГОСТ 13084—88	Приложение 1
ГОСТ 15150—69	4.11
ГОСТ 16130—90	Приложение 2
ГОСТ 17367—71	6.4

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 17433—80	3.3.1, 3.3.2, 4.9
ГОСТ 18143—72	Приложение 2
ГОСТ 18898—89	6.5
ГОСТ 18905—73	Приложение 2
ГОСТ 20448—90	3.3.1
ГОСТ 21448—75	Приложение 1
ГОСТ 24484—80	3.3.2
ОСТ 2—МТ 715—78	Приложение 1
ОСТ 2—МТ 793—80	То же
ТУ 6—02—848—74	» »
ТУ 14—1—3282—81	» »
ТУ 14—1—3784—84	» »
ТУ 14—1—3785—84	» »
ТУ 14—8—85—73	» »
ТУ 14—8—88—73	» »
ТУ 14—8—306—79	» »
ТУ 14—127—171—80	» »
ТУ 14—127—204—82	» »
ТУ 14—274—75	» »
ТУ 15—1958—74	» »
ТУ 19—4206—139—81	» »
ТУ 48—01—82—71	» »
ТУ 48—3—92/0—84	» »
ТУ 48—3—93/0—80	» »
ТУ 48—3—107/0—84	» »
ТУ 48—3—105/0—81	» »
ТУ 48—3—106/0—81	» »
ТУ 48—19—40—73	» »
ТУ 48—19—71—78	» »
ТУ 48—19—142—75	» »
ТУ 48—19—212—76	» »
ТУ 48—19—213—76	» »
ТУ 48—19—214—76	» »
ТУ 48—19—381—83	» »
ТУ 48—19—383—84	» »
ТУ 48—21—447—75	» »
ТУ 48—42—34—70	» »
ТУ 48—4206—156—82	» »
ТУ 174—10—82	» »
ТУ ИЭС 316—81	» »
ТУ 88УССР 147.012—77	» »
ТУ 88УССР 147.016—78	» »
ТУ 16.1271—088—90	Приложение 2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2004 г.

Редактор *О.В. Гелемеева*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 08.12.2004. Подписано в печать 30.12.2004. Усл.печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 1,15.
Тираж 70 экз. С 11. Зак. 1200.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102