



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ШКУРКИ КРОЛИКА МЕХОВЫЕ  
ВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 2974—75**

**Издание официальное**

**Цена 3 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

Редактор *Т. П. Шашина*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб. 04.10.88 Подп. в печ. 03.11.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,40 уч.-изд. л.  
Тир. 2 000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2981

**ШКУРКИ КРОЛИКА МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ****ГОСТ****Технические условия****2974—75\*****Dressed hair rabbit skins.  
Specifications****Взамен  
ГОСТ 2974—64**

ОКП 89 1341

Утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 июля 1975 г. № 1985 г. Срок введения установлен с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные и крашенные меховые шкурки кролика всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова, предназначенные для изготовления меховых изделий.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки должны быть выделаны пластом, с сохранением их конфигурации, и симметрично расправлены.

1.1а. Шкурки кролика должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

1.2. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой, давать потяжку по всем направлениям.

На шкурках кролика с толщиной кожной ткани до 0,5 мм допускается наличие подкожно-мышечной пленки на огузке, боках и череве.

1.3. Волосяной покров должен быть чистым, рассыпчатым, у крашенных шкурок — равномерно окрашенным или с нанесением рисунка.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (август 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г. и декабре 1985 г. (ИУС 11—80, 2—86).

© Издательство стандартов, 1988

Волосяной покров стриженных шкурок должен быть равномерно подстриженным высотой от 6 до 18 мм.

Волосяной покров стриженных с удаленной остью шкурок должен состоять из пуховых волос.

1.4. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места, закусы, недостающие части (обрывы) должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурок.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, могут не вычиниваться, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.5. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60, 70, 80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—87 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 25—30 на 5 см длины шва.

Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо расправленными и незаметными со стороны волосяного покрова. Высота шва не должна превышать 1,5 мм в зависимости от толщины кожной ткани.

1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.6. Химические и физико-механические показатели шкурок кролика должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожной ткани шкурок, °С, не ниже	65
Массовая доля влаги в кожной ткани шкурок в момент отбора проб, %, не более	14
Массовая доля несвязанных жировых веществ в пересчете на абсолютно сухое вещество, %:	
в кожной ткани	12—20
в волосяном покрове, не более	2
рН водной вытяжки кожной ткани	3,5—7,0
Массовая доля окиси хрома в кожной ткани шкурок в пересчете на абсолютно сухое вещество, %:	
некрашеных и крашенных окислительными и кубовыми красителями	0,5—1,5
крашенных кислотными красителями, не более	3,0
Нагрузка при разрыве целой шкурки, Н (кгс), не менее	50(5)
Устойчивость окраски волосяного покрова сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее, шкурок:	
крашенных окислительными красителями в черный цвет	3
крашенных кислотными красителями в черный цвет	4
крашенных в коричневый, серый и другие цвета	4

1.7. (Исключен, Изм. № 2).

1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки кролика подразделяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Наименование окраски	Описание окраски волосяного покрова
<b>Некрашенные шкурки</b>	
Белая Голубая	Чисто белая Однотонная голубовато-серая различной интенсивности. Череве такой же окраски или светлее
Шиншилловая	Голубовато-серая различной интенсивности. На хребте и боках с черной вуалью. Остевые волосы зонарные, череве белого цвета
Серебристая	Серая различной интенсивности на хребте и боках за счет различного соотношения белых и пигментированных остевых волос. Череве такой же окраски или светлее
Вуалево-серебристая	Серебристая с хорошо выраженной вуалью, образованной черными кончиками остевых и направляющих волос
Черно-бурая	Черно-бурая, более темная на хребте, с серебристостью на боках, остевые волосы зонарные. Череве более светлой окраски
Серозаячья	Серо-желтоватая различной интенсивности на хребте и боках. Остевые волосы зонарные. Череве белое или серое
Пестрая	Белая с темными пятнами различной интенсивности, расположенными на хребте и боках
Коричневая	Коричневая на хребте и боках различной интенсивности. Череве такой же окраски или светлее
<b>Крашенные шкурки</b>	
Черная	Черная с прокрасом не менее 2/3 длины волоса с черным, темно-серым или темно-вишневым основанием или черная с незначительным синим оттенком
Одноцветная	Коричневая, серая и других цветов однотонная, а также с переходами в интенсивности окраски от хребтового к боковым участкам и от концов ости к пуху
Многоцветная	С незакрашенными кончиками ости при окрашенном основании волос: с нанесением различных рисунков

1.6—1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).



1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова шкурки кролика подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок		
	нестриженных	стриженных	стриженных с удаленной остью
Первый	Полноволосый с развившимися остью и пухом	Полноволосый с частой остью и густым пухом	Полноволосый с шелковистым ровным густым пухом
Второй	Менее полноволосый с недоразвившимися остью и пухом	С менее частой остью и редковатым пухом	Пух менее густой
Третий	Полуволосый с низкими остью и пухом	—	—

1.10. В зависимости от пороков шкурки кролика подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Наименование порока	Группа порока			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
1. Швы общей длиной к длине шкурки	До 0,50	Св. 0,50 до 1,00	Св. 1,00 до 1,50	Св. 1,50 до 2,00
2. Плешины, дыры, вытертые места, закусы, групповые засечки на стриженных шкурках общей площадью, %	До 1,00	Св. 1,00 до 5,00	Св. 5,00 до 10,00	Св. 10,00 до 15,00
3. Деформированный волос, сквозной волос, битость ости общей площадью, %	Не допускаются	До 5,00	Св. 5,00 до 10,00	Св. 10,00 до 15,00
4. Поредение волосяного покрова на череве и боках общей площадью, %	До 15,00	Св. 15,00 до 25,00	Св. 25,00 до 40,00	Св. 40,00 до 60,00
5. Наличие заметной ости на стриженных шкурках с удаленной остью общей площадью, %	До 10,00	Св. 10,00 до 20,00	—	—

**Примечания:**

1. Размер пороков, указанных в подпунктах 2—5, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

2. При наличии на шкурках не удаленной ости более чем на 20% площади шкурки их относят к стриженным.

3. Пороки, расположенные до 1 см от края шкурки, не учитывают.

1.11. На шкурках не допускается более одного порока данной группы. При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы пороков «вторая» более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы пороков «третья» более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» более двух различных пороков группы «третья», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая», или четырех пороков группы «вторая».

1.12. Оценку качества шкурок кролика производят в соответствии с приложением.

1.13—1.16. (Исключены, Изм. № 2).

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2, 2.3. (Исключены, Изм. № 1).

## 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

3.2. Определение температуры сваривания кожаной ткани — по ГОСТ 17632—72.

3.3. Определение массовой доли влаги в кожаной ткани — по ГОСТ 938.1—67.

3.4. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ — по ГОСТ 26129—84.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.5. Определение рН водной вытяжки кожаной ткани — по ГОСТ 22829—77.

3.6. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.

3.7. Определение нагрузки при разрыве целой шкурки — по ГОСТ 22596—77.

3.8. Определение устойчивости окраски к сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

3.7, 3.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.9. При приемке органолептической оценке подвергают каждую шкурку.

3.10. Площадь каждой шкурки определяют умножением ее длины, измеряемой миллиметровой линейкой от середины верхнего до середины нижнего краев, на ширину, измеряемую посередине шкурки, и выражают в квадратных дециметрах.

3.11. Высоту стрижки волосяного покрова измеряют миллиметровой линейкой, установленной нулевым делением на кожной ткани у корня волос.

#### 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожной ткани каждой шкурки кролика должны быть нанесены условные цифровые обозначения характеристики качества.

Условные обозначения:

по сортам:	по группам пороков:
первый — 1;	первая — 1;
второй — 2;	вторая — 2;
третий — 3;	третья — 3;
	четвертая — 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

#### ТАБЛИЦА

оценки качества выделанных меховых шкурок кролика в процентах

Сорт	Группа порока			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Первый	100,00	85,00	70,00	45,00
Второй	75,00	63,75	52,50	33,75
Третий	60,00	51,00	42,00	27,00

Примечание. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы пороков, должны иметь качественную оценку не более 25% от качества шкурок первого сорта первой группы пороков.