

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

БАББИТЫ КАЛЬЦИЕВЫЕ**Метод определения содержания меди**

Lead-calcium bearing alloys.
Method for determination of copper content

**ГОСТ
1219.8—74**

**Взамен
ГОСТ 1219—60
в части разд. IX**

МКС 77.160.20
ОКСТУ 1709

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 января 1974 г. № 150
дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

Настоящий стандарт распространяется на кальциевые баббиты и устанавливает фотоколориметрический метод определения содержания меди (при массовой доле меди от 0,01 до 0,20 %).

Метод основан на реакции взаимодействия меди с диэтилдитиокарбаматом натрия с образованием комплексного соединения, окрашенного в желтый или желтовато-коричневый цвет в зависимости от содержания меди.

В разбавленных растворах образуется коллоидный раствор, который при измерении оптической плотности стабилизируют добавлением раствора желатина в качестве защитного коллоида.

Влияние мешающих компонентов устраняют осаждением серной кислотой и водным раствором аммиака.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 1219.0—74.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Фотоколориметр или спектрофотометр.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77, разбавленная 1:1.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 2:98.

Железо хлорное по ГОСТ 4147—74, 5 %-ный раствор.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79.

Желатин пищевой по ГОСТ 11293—89, 0,5 %-ный раствор.

Лакмусовая индикаторная бумага.

Диэтилдитиокарбамат натрия по ГОСТ 8864—71, 0,5 %-ный раствор.

Медь электролитная.

Растворы меди.

Раствор A; готовят следующим образом: 0,1 г меди растворяют в 10 см³ азотной кислоты, разбавленной 1:1. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм³, охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см³ раствора A содержит 0,1 мг меди.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (сентябрь 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1979 г.,
ноябре 1984 г. (ИУС 1—80, 2—85).

С. 2 ГОСТ 1219.8—74

Раствор *B*; готовят следующим образом: 10 см³ раствора *A* помещают в мерную колбу вместимостью 100 см³, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см³ раствора *B* содержит 0,01 мг меди.

(Измененная редакция, Изд. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску баббита 1 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 см³, растворяют в 20 см³ азотной кислоты, разбавленной 1:1, и нагревают до полного растворения сплава и удаления окислов азота.

После охлаждения приливают 20 см³ воды и 5 см³ серной кислоты, дают отстояться 10 мин, после чего отфильтровывают осадок сернокислого свинца и промывают его в колбе и на фильтре 3—4 раза серной кислотой, разбавленной 2:98. Осадок отбрасывают. В фильтрат прибавляют 5 см³ раствора хлорного железа, нейтрализуют водным раствором аммиака до изменения окраски индикаторной лакмусовой бумаги в синий цвет и приливают еще 2 см³ аммиака в избыток. Раствор нагревают до кипения и коагуляции осадка.

Осадок отфильтровывают на фильтр средней плотности и промывают 3—4 раза холодной водой. Фильтрат и промывные воды собирают в мерную колбу вместимостью 250 см³, доводят до метки водой и перемешивают.

Аликвотную часть раствора 50 см³ при массовой доле меди до 0,1 % и 10 см³ при массовой доле меди выше 0,1 % (в конечном объеме массовой доле меди должно быть не более 0,1 мг) помещают в мерную колбу вместимостью 100 см³, прибавляют 5 см³ раствора желатина, 10 см³ раствора аммиака, 10 см³ раствора диэтилдитиокарбамата натрия, доводят до метки водой и перемешивают.

Оптическую плотность раствора тотчас же измеряют на фотоколориметре с синим светофильтром (область светопропускания 410—420 нм) в кювете с толщиной слоя 30 мм. Раствором сравнения служит аликвотная часть исследуемого раствора, к которому прибавляют все реактивы, необходимые для фотоколориметрирования, за исключением раствора диэтилдитиокарбамата натрия. Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт на определение содержания меди в реактивах.

По найденным значениям оптической плотности анализируемого раствора с учетом поправки контрольного опыта находят содержание меди по градуировочному графику.

3.2. Построение градуировочного графика.

В мерные колбы вместимостью по 100 см³ помещают 0; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 см³ раствора *B*, что соответствует 0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07; 0,10 мг меди. Затем прибавляют все необходимые для фотоколориметрирования реактивы в той же последовательности и в тех же количествах, как указано в п. 3.1.

В качестве раствора сравнения применяют аликвотную часть раствора *B* с добавлением всех реактивов, за исключением раствора диэтилдитиокарбамата натрия.

По найденным значениям оптической плотности и соответствующим им значениям концентраций стандартного раствора меди строят градуировочный график.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

4.1. Массовую долю меди (*X*) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{g \cdot 100}{m \cdot 1000},$$

где *g* — количество меди, найденное по градуировочному графику, мг;

m — навеска, соответствующая аликвотной части раствора, г;

1000 — коэффициент пересчета миллиграммов на граммы.

4.2. Абсолютные допускаемые расхождения между крайними результатами анализа не должны превышать 0,002 % при массовой доле меди от 0,01 до 0,03 %; 0,004 % при массовой доле меди выше 0,03 до 0,1 %; 0,005 % при массовой доле меди выше 0,1 до 0,2 %.

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ГОСТ 1219.0—74 Баббиты кальциевые. Общие требования к методам химического анализа | 1 |
| ГОСТ 1219.1—74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания кальция | 3 |
| ГОСТ 1219.2—74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания натрия | 6 |
| ГОСТ 1219.3—74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания алюминия | 8 |
| ГОСТ 1219.4—74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания магния | 11 |
| ГОСТ 1219.5—74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания олова | 13 |
| ГОСТ 1219.6—74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания сурьмы | 15 |
| ГОСТ 1219.7—74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания висмута | 17 |
| ГОСТ 1219.8—74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания меди | 19 |

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 08.07.2003. Подписано в печать 29.09.2003. Усл.печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 1,80.
Тираж 85 экз. С 12288. Зак. 285.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов